


Για το γυάλισμα των φαναριών, ιδανικά απαιτούνται:

Α) Μία χαρτοταινία και γάντια.



Β) Γυαλόχαρτα(με ειδική ονομασία ντουκόχαρτα νερού) Τα νούμερα που αναφέρονται στο πίσω μέρος του κάθε γυαλόχαρτου (όπως φαίνεται παρακάτω), αφορούν την δυνατότητα τριψίματος.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα γυαλόχαρτα έχουν κολλημένη στην μία τους πλευρά, πέτρα-σκόνη το λεγόμενο “σμιρίδα” για να “γδέρνουν” το αντικείμενο πάνω στο οποίο τα τρίβουμε. Αναλόγως πόσο υλικό θέλουμε να αφαιρέσουμε από μία επιφάνεια, τόσο πιο χοντρό γυαλόχαρτο χρησιμοποιούμε. Αναλυτικότερα, όσο πιο μεγάλο το νούμερο τόσο πιο λεπτό είναι το γυαλόχαρτο. Τα γυαλόχαρτα φτάνουν το Νο5000 και μετά συνεχίζουν οι αλοιφές. Δηλαδή όταν η σμιρίδα γίνεται τόσο λεπτή που δεν μπορεί να κολληθεί πάνω σε χαρτί(ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) μπαίνουν σε ειδικές πάστες που τις ονομάζουμε αλοιφές.

Γ) Αλοιφές .

Και στις αλοιφές συναντάμε τις βαθμίδες δυνατοτήτων. Και σε αυτές διατηρούνται τα νούμερα αλλά και χρώματα για να τις ξεχωρίζουμε.



Δ) Ένα εργαλείο που λέγεται αλοιφαδόρος, για την εφαρμογή της αλοιφής.

Ο αλοιφαδόρος δεν είναι απαραίτητος. Η εφαρμογή γίνεται και με το χέρι. Απλά πιο εύκολα και ιδανικά, όπως αναφέραμε, θα ήταν καλό να υπάρχει. Εάν δεν έχετε, δεν υπάρχει λόγος να εγκαταλείψετε την προσπάθεια. Η εφαρμογή είναι άριστη και με το χέρι.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Για το γυάλισμα των φαναριών ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε 3 νούμερα ντουκόχαρτα. για αρχή Νο1000, στην συνέχεια Νο1500 και τέλος Νο2000. Ο σκοπός είναι να αφαιρέσουμε την χαλασμένη επιφάνεια των φαναριών, αφαιρώντας κάποια δέκατα του χιλιοστού υλικό από τα φανάρια. Τα νούμερα τα διαλέξαμε λόγω της κατάστασης των φαναριών που βλέπετε παρακάτω.



Προσέξτε μήπως το θάμπωμα των φαναριών σας προέρχεται από υγρασία. Αυτό θα το διακρίνετε από τυχόν σταγονίδια νερού που θα υπάρχουν στο φανάρι από την μέσα πλευρά.

**ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.**

Εάν προσέξετε καλά, θα δείτε ότι το φανάρι έχει άπειρες μικρές γρατζουνιές. Το πλαστικό έχει πολυμεριστεί από τον ήλιο και δημιουργεί αυτό το κίτρινο θάμπωμα. Πριν ξεκινήσετε, περάστε χαρτοταινία στην περίμετρο των φαναριών για να προστατεύσετε την λαμαρίνα ή τα πλαστικά από το τρίψιμο.



Επίσης φορέστε γάντια για προστασία των χεριών.

Βρέξτε τα φανάρια και τρίψτε τα με τα γυαλόχαρτα με την σειρά που αναφέραμε πιο πάνω. Πρώτα με Νο1000 μετά με Νο1500 και τέλος με Νο2000. Αν τα φανάρια σας είναι σε καλύτερη κατάσταση ξεκινήστε με Νο1500, ενώ αν είναι χειρότερη με Νο800. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΝΕΡΟ!!!



Μπορείτε αν θέλετε να έχετε δίπλα σας μία μικρή λεκάνη και να μουσκεύετε τα γυαλόχαρτα συνεχώς.

Τρίβετε τα με κυκλικές κινήσεις.



Ξεπλύνετε τα με νερό.

Το αποτέλεσμα αφού τελειώσετε με τα γυαλόχαρτα θα είναι κάπως έτσι.



Θα έχει εξαφανιστεί η κιτρινίλα και οι έντονες ρωγμές και θα έχουν μία λεία αλλά θολή εμφάνιση.

Μην σας αγχώνει η εικόνα και το γεγονός ότι θα τρίψετε τα φανάρια με γυαλόχαρτο. Μετά την εφαρμογή των αλοιφών θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα.

Στο επόμενο βήμα θα χρειαστούμε δύο νούμερα αλοιφής. Μία χοντρή για πρώτο βήμα και μία ψιλή για φινιρίσμα.

HB Body 805 Γυαλιστική Αλοιφή Χονδρή 200ml (1ο ΣΤΑΔΙΟ)



HB Body 806 Γυαλιστική Αλοιφή Μεσαία - Ψύλη 200ml (2ο ΣΤΑΔΙΟ)



Απλώστε την αλοιφή στην επίμαχη επιφάνεια και αφήστε την 1 λεπτό



Τρίψτε με τον αλοιφαδόρο ή με το χέρι με κυκλικές κινήσεις όσο καλύτερα μπορείτε.

Απολαύστε το αποτέλεσμα. !!!!!!!!



ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ



youfixit.gr